


OM_CEB

FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO

Filme de Polipropileno Biorientado, Opaco em uma face e Mate na outra face, Bitratado, com brilho e deslizamento adequado para aplicação de etiquetas.

APLICAÇÃO

Mercado de rótulos e etiquetas.



- 1 - CAMADA FOSCA TRATADA
- 2 - CAMADA BRANCA CAVITADA
- 3 - CAMADA OPACA TRATADA E COM ALTO BRILHO

VALORES TÍPICOS

Propriedades	Unid.	Valores Típicos	Método
		OM40CEb	
ESPESSURA	um	55,5	ASTM D4321
GRAMATURA	g/m ²	40,0	ASTM D4321
RENDIMENTO	m ² /kg	25,0	ASTM D4321
BRILHO EXTERNO	u.b.	10,0	ASTM 2457
TRATAMENTO SUPERFICIAL	dynas/cm	> 38	ASTM D2578
COF E/E	NA	0,40	ASTM D1894
ENCOLHIMENTO DM	%	2,0	ASTM D1204
ENCOLHIMENTO DT	%	1,0	ASTM D1204
ALONGAMENTO DM	%	170,0	ASTM D - 882
ALONGAMENTO DT	%	40,0	ASTM D - 882
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DM	MPa	80,0	ASTM D - 882
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DT	MPa	190,0	ASTM D - 882

Observações

Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificações de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações.

O filme segue a legislação brasileira da ANVISA para contato com alimentos de acordo com a Resolução 105/99.

Abreviações: DM - Direção da máquina; DT - Direção Transversal; i - interno; e - externo.

TECNOVAL LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA

Rua Leonardo Costa Gonçalves, n 1100 - Parque Monte Verde
Itamonte / MG - CEP:37466-000 - Tel.: + 55 35 3363 9200
Tel. Comercial: + 55 12 2124 4400 / Fax: + 55 12 2124 4401

Revisão: 02/08/2018